

Finition et Entretien PLATELAGE IPE

Une nouvelle génération de produits d'une grande facilité d'application sur bois neufs et sur bois grisailés, noircis ou tachés.

PREPDECK + TROPITECH

Ne pas réaliser le traitement par forte chaleur ou par temps de pluie.

Commencer impérativement par passer du PREPDECK

Utilisable uniquement en extérieur. Bien agiter le produit avant usage. **Diluer le PREPDECK dans 3 volumes d'eau.**

Couvrir tout ce qui ne doit pas être décapé ou nettoyé. Protéger les menuiseries éventuelles. Ne pas appliquer sur une surface chaude, le produit risquant de sécher trop rapidement. **NE PAS LAISSER LE PRODUIT SECHER.**

Appliquer, à l'aide d'un pinceau, le produit sur une partie du support pouvant être nettoyée en 15 minutes.

Laisser agir pendant 15 minutes en s'assurant que le PREPDECK ne sèche pas et recouvre bien l'ensemble.

Rincer abondamment à l'eau douce au nettoyeur haute pression (maxi 50 bars).

Rendement environ 1 L pour 3/4 M2 . Conditionnement 2,5 litres soit dilué 30 à 40 M2 par bidon.

Passer immédiatement TROPITECH 1 **sur bois mouillé.**

Permet une bonne pénétration, un meilleur accrochage du Tropitech 2. Protection UV renforcée. Bien mélanger avant et pendant la mise en œuvre.

Appliquer une couche de TROPITECH 1 sur le bois **mouillé**, immédiatement après le rinçage du PREPDECK, pour obtenir une pénétration maximum. Si les conditions ambiantes sèchent le bois pendant la 1^{er} couche, remouiller le bois.

Laisser le produit sécher (environ 1H à 24°).

Rendement environ 1 L pour 8/10 M2 . Conditionnement 2.5 litres soit environ 20 à 25 M2 .

Après séchage de la 1^{er} couche, appliquer TROPITECH 2 **sur bois sec**

Une fois la 1^{er} couche sèche, appliquer une couche de Tropitech 2.

Si la surface manque d'uniformité, appliquer une deuxième couche. Pour une meilleure résistance, 2 couches sont recommandées.

Plusieurs teintes : CEDAR (rouge léger) - REDWOOD (dominante rouge) – SEDONA (dominante chocolat foncé)

Rendement environ 1 L pour 8/10 M2 . Conditionnement 2.5 litres soit environ 20 à 25 M2 .

MAINTENANCE : Chaque saison, inspecter le support. Dans le cas où certaines zones seraient dégradées, appliquer une solution eau de Javel/eau (20/80). Brosser et laisser agir 15 minutes. Rincer à l'eau douce et appliquer sur le bois mouillé, une couche de TROPITECH 2.